

# Hoja de información técnica



## Pintura para Albercas

Línea A05

<u>Acabado</u>	<u>Colores</u>	<u>Rendimiento</u> <sup>1</sup>	<u>Presentación</u>	<u>Secado al Tacto</u> <sup>4</sup>	<u>Aplicación</u>
Semibrillante	• Blanco, Verde Mar, Azul Real.	Teórico hasta 13.63 m <sup>2</sup> /L	Galón	10-20 minutos	Aspersión, brocha, rodillo



### Descripción del Producto

**Pintura para albercas®** es un recubrimiento desarrollado a partir de hule clorado, plastificantes y pigmentos coloridos de la más alta calidad.

Poner en servicio la alberca después de 7 días del pintado.

### Ventajas y beneficios

- Resistencia a la humedad
- Resistencia a productos químicos de limpieza.
- Fácil de aplicar
- Libre de plomo y metales pesados

### Usos

- Albercas

### Superficies de aplicación

- Cemento y concreto

### Características del Producto

**Acabado.** Semibrillante  
30-40 unidades @60°

**Colores.** Blanco, Verde Mar, Azul Real

### **Sólidos (Blanco)**

- En peso 56,02 ± 0,02
- En volumen 34,64 ± 0,02

### **Rendimiento**

- Teórico<sup>1</sup> 13,63 m<sup>2</sup>/L

### **Tiempos de secado**<sup>2</sup>

- Al tacto: 10-20 minutos @ 1.5 mils.

**Viscosidad** 25 a 30 segundos Copa SW#3 @ 25°C

**Peso Específico:** 1,277 ± 0,02

**Estabilidad**<sup>3</sup> 1 año

**Empaque** 1 galón

**VOC** 561 g/L

### Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- **Limpia.** Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Opaca.** La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

### Métodos de preparación de la superficie por sustrato

### Superficies nuevas

- En albercas nuevas, construidas de concreto, es necesario dejar secar por lo menos dos meses antes de pintar. Hacer una prueba de humedad.
- Lave la superficie con una solución de Dual Etch al 10%. La solución efervescerá en la superficie.
- Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso de solución.
- Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia.
- Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.

### Superficies previamente pintadas

- Asegúrese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como superficie nueva.
- Resane las cuarteaduras con una mezcla de cemento y arena fina.

### Sistemas Recomendados

**Superficies nuevas de Cemento, concreto, mampostería, madera.**

### Sistema 1

- 1 capa PROMAX ACABADO EPÓXICO (B63/V93VJ07)
- 2 capas Pintura para Albercas (Línea A05).

**Superficies previamente pintadas sin problema alguno (pintura suelta, caleo, suciedad, grasa, etc.)**

Por cada mano, se debe dar un tiempo de oreo de 6 horas para el epóxico y la Pintura de Alberca; y 4 horas entre cada capa de Pintura para Alberca.

### Aplicación

### Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

## Preparación del material

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

- Reductor: R02KA04.
- Reducción<sup>4</sup>: 10% máximo

## Métodos de aplicación

### Brocha<sup>5</sup>

- Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.
- Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.
- Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.
- Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.

### Rodillo

- El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso).
- Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla.
- Humedecerlo previamente y evitar rodarlo.
- Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo.
- Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.
- Para un mejor resultado, pinte en una misma dirección, no pase el rodillo más de 2 veces por el mismo lugar.

### Equipo Airless<sup>6</sup>

- Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.
- Equipos recomendados: Consulte la guía de selección de equipo y/o su representante de ventas SW.

Lave inmediatamente sus manos con jabón y agua tibia después de utilizar el producto. Proceda igual para limpiar derrames, salpicaduras

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de su uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

## Precauciones

### “ADVERTENCIA”

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

**¡PRECAUCIÓN!** PRODUCTO INFLAMABLE MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS\*

EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD

## Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams.

## Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m<sup>2</sup>), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m<sup>2</sup>) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página [www.sherwin-williams.com.mx](http://www.sherwin-williams.com.mx) o comuníquese al departamento de servicio a cliente

## INFORMACIÓN TÉCNICA: PINTURA PARA ALBERCAS (Línea A05)

---

### Teléfonos

- 53.33.15.01  
(Ciudad de México)
- 01.800.71.73.123  
(Interior de la República).

### Correo electrónico

- [asesoria@sherwin.com.mx](mailto:asesoria@sherwin.com.mx)

---

<sup>1</sup> Aplicado a 25.4 micras secas en superficies lisas sin desperdicios (blanco).

<sup>2</sup> A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 1.5 mils húmedas (Blanco). El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y color utilizado.

<sup>3</sup> Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

<sup>4</sup> Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar la reducción máxima indicada).

<sup>5</sup> Para una mejor aplicación se recomienda utilizar las brochas y rodillos Sherwin-Williams.

<sup>6</sup> Para asegurar resultados correctos prefiera los equipos Graco®