

Hoja de información técnica



Primario acrílico universal base agua Pro-Cryl Universal Acrylic Primer

B66W310

Acabado	Colores	Rendimiento ¹	LEED	Secado al Tacto ⁴	VOC ⁵																												
Bajo brillo	Blanco opaco	Teórico hasta 15 m ² /L	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AI 04/17/2017 cumple con:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTC</td> <td>SI</td> <td>LEED® 09 NC, CI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>OTC Phase II</td> <td>SI</td> <td>LEED® 09 CS</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>SCAQMD</td> <td>SI</td> <td>LEED® 09 H&S</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>CARB</td> <td>SI</td> <td>LEED® Emisiones v4</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>CARB SCM 2007</td> <td>SI</td> <td>LEED® COV v4</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>SI</td> <td>MPI</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	AI 04/17/2017 cumple con:				OTC	SI	LEED® 09 NC, CI	SI	OTC Phase II	SI	LEED® 09 CS	SI	SCAQMD	SI	LEED® 09 H&S	SI	CARB	SI	LEED® Emisiones v4	SI	CARB SCM 2007	SI	LEED® COV v4	SI	Canada	SI	MPI	SI	40 min	< 50 g/L
AI 04/17/2017 cumple con:																																	
OTC	SI	LEED® 09 NC, CI	SI																														
OTC Phase II	SI	LEED® 09 CS	SI																														
SCAQMD	SI	LEED® 09 H&S	SI																														
CARB	SI	LEED® Emisiones v4	SI																														
CARB SCM 2007	SI	LEED® COV v4	SI																														
Canada	SI	MPI	SI																														



Descripción del Producto

Pro-Cryl Universal Acrylic Primer es un primario acrílico autorreticulante de tecnología avanzada. Inhibe la aparición de óxido y está diseñado para aplicaciones de construcción y mantenimiento. Se puede utilizar como primario debajo de recubrimientos de alto rendimiento a base agua o base disolvente.

Ventajas y beneficios

- Inhibe la aparición de óxido
- Anticorrosivo
- Un solo componente
- Resistente humedad temprana
- Secado rápido
- Aplicación a bajas temperaturas hasta 40 °F (4.5°C)
- Uso en interiores y exteriores
- Adecuado para su uso en instalaciones inspeccionadas por la USDA.

Usos

- Muros de edificios
- Construcciones Nuevas
- Tuberías
- Exterior de Tanques de Almacenamiento
- Acero Estructural

Superficies de aplicación

- Acero, galvanizado y aluminio
- Madera

Características del Producto

- Acabado.** Bajo brillo
Colores. Blanco opaco
Entintado No se entinta
Sólidos
- En peso 49 ± 2%
 - En volumen 38 ± 2%
- Rendimiento**
- Teórico¹ Hasta 15 m²/L
- Tiempos de secado²**

Al tacto @25°C 40 min

Libre de huella 2 horas
 Para recubrir 4 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el espesor de la capa.

- VOC** <50 g/L
Peso por galón: 10.09 lb
Punto de inflamación N/A
Estabilidad³ 24 meses
Empaque 1 galón, 5 galones

Pruebas de resistencia

- Sistema probado:** (a menos que se indique algo diferente)
- Sustrato: Acero
 - Prep. superficie: SSPC-SP10
 - Primario: 1 capa Pro Industrial Pro-Cryl Universal Primer
 - Acabado: 1 capa High Performance Acrylic

Adherencia

500 psi; (ASTM D4541)

Corrosión por intemperismo

Aprobado
 (ASTM D5894, 10 ciclos, 3360 horas)

Resistencia directa al impacto

>140 pulg lb
 (ASTM D2794)

Resistencia al calor seco*

200° F (93 °C)
 (ASTM D2485)

Flexibilidad

Aprobado
 (ASTM D522, 180° de inclinación, mandril de 1/4")

Resistencia a la humedad:

Aprobado
 (ASTM D4585, 100°F, 1250 horas)

Dureza al lápiz

B
 (ASTM D3363)

Resistencia en cámara salina

Aprobado
 (ASTM B117, 1250 horas).

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- **Limpia.** Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Opaca.** La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie por sustrato

Superficies nuevas

Superficies de acero al carbón

- Lave la superficie con el desoxidante-desengrasante DUAL-ETCH de Sherwin-Williams para remover toda la contaminación de la superficie.

INFORMACIÓN TÉCNICA: PRO-CRYL UNIVERSAL ACRYLIC PRIMER (B66W310)

- Realice una limpieza manual o mecánica a base de cepillo o carda, dejando una superficie libre de óxido y toda materia contaminante.
- Para obtener un mejor desempeño, realice la limpieza con abrasivos grado comercial conforme al estándar SSPC-SP6.

Superficies de aluminio

- Lave la superficie con el desoxidante-desengrasante DUAL-ETCH de Sherwin-Williams para remover toda la contaminación de la superficie.

Superficies de lámina galvanizada

- Deje envejecer la superficie durante al menos 6 meses antes de aplicar el recubrimiento.
- Lave la superficie con el desoxidante-desengrasante DUAL-ETCH de Sherwin-Williams para remover toda la contaminación de la superficie
- Aplique un parche de prueba. Deje que la pintura se seque al menos una semana antes de poner a prueba la adherencia. Si la adherencia no fuera buena, elimine esos tratamientos mediante un chorro de arena simple conforme al estándar SSPC-SP7. Los galvanizados oxidados exigen, como mínimo una limpieza con herramientas de mano conforme al estándar SSPC-SP2.

Superficies previamente pintadas

- Asegúrese que la superficie no presente problemas de brillo, desprendimiento de pintura, ni problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como superficie nueva.
- Utilice un parche de prueba en la que aplique el producto y deje que la pintura se seque durante una semana antes de poner a prueba la adherencia. Si la adherencia no fuera buena, podría ser necesario realizar una abrasión adicional de la superficie o eliminar el recubrimiento anterior. Vuelva a comprobar la adherencia de la superficie.

Sistemas Recomendados

Espesor húmedo/ capa: 5-10 mils
Espesor seco/ capa: 1.9-3.8 mils

Nota: Las aplicaciones con brocha o rodillo podrían requerir capas múltiples para lograr el máximo espesor de película, y apariencia uniforme.

Acabados base agua

Use cualquiera de los siguientes acabados

1-2 capas de

- Multi-Surface Acrylic
- Pre-Catalyzed Epoxy
- DTM Acrylic Gloss

Acabados base disolvente

Use cualquiera de los siguientes acabados

- High Performance Epoxy

Nota: Otros acabados pudieran ser aceptados; sin embargo siempre deberá aplicar un parche de prueba. Dejar que la pintura se seque al menos una semana antes de poner a prueba la adherencia.

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperaturas ambiente, superficie y material: 10-43°C
Al menos 5°C por encima del punto de rocío
- Humedad Relativa: Máximo 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

Preparación del material

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

- Reductor⁴: Agua limpia.

Métodos de aplicación

Brocha⁵

- Tipo de brocha: Nylon/Poliéster
- Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.
- Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.

- Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.
- Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.
- No se recomienda reducción
Debido al secado rápido de este producto, la aplicación con brocha se debe limitar a áreas pequeñas en las que pueda mantenerse un borde húmedo.

Rodillo

- Tipo de rodillo de pelo de 3/8"
- Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla.
- Humedecerlo previamente y evitar rodarlo.
- Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo.
- Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.
- Para un mejor resultado, pinte en forma de W.

A continuación encontrará una guía. Es posible que se deba modificar la presión y el tamaño de la boquilla para lograr la pulverización adecuada. Purgue siempre el equipo de aspersión antes de utilizarlo con el reductor correspondiente. Las diluciones deben ser compatibles con las condiciones ambientales y de aplicación existentes.

Equipo Airless⁶

- Siga las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.
- Presión: 2000 psi
- Manguera: 1/4" DI
- Boquilla: 0.015" a 0.019"
- Filtro: Malla 60
- Dilución: No se recomienda
- Equipos recomendados: Consulte la guía de selección de equipo y/o su representante de ventas SW.

Aspersión Convencional

- Siga las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.
- Pistola : Binks 95
- Boquilla de fluido: 66
- Boquilla de aire: 63PB
- Presión de atomización: 60 PSI
- Presión de fluido: 25 PSI
- Dilución. Hasta 5% en volumen

INFORMACIÓN TÉCNICA: PRO-CRYL UNIVERSAL ACRYLIC PRIMER (B66W310)

Si anteriormente se mencionaron equipos de aplicación específicos, podrían remplazarse los equipos equivalentes.

Lave inmediatamente sus manos con jabón y agua tibia después de utilizar el producto. Proceda igual para limpiar derrames, salpicaduras

Limpieza

- Use agua tibia y jabón para limpiar derrames y salpicaduras inmediatamente.
- Use jabón y agua tibia para lavarse las manos y limpiar las herramientas inmediatamente después de utilizar el producto. Después de limpiar, enjuague por dentro la pistola con un disolvente aprobado para evitar que se oxide. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante siempre que utilice estos disolventes.
- Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

Precauciones

“ADVERTENCIA”

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito; de lo contrario Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m²) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación. Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página www.sherwin-williams.com.mx o comuníquese al departamento de servicio al cliente

Teléfonos

- 53.33.15.01 (Ciudad de México)
- 01.800.71.73.123 (Interior de la República).

Correo electrónico

- asesoria@sherwin.com.mx

¹ Aplicado a 25.4 micras secas en superficies lisas sin desperdicios.

² A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 6.0 mils húmedas. Los plazos de secado y repintado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la capa

³ 3 años en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. Almacenar en el interior a una temperatura de entre 40 y 100 °F (4 y 38 °C).

⁴ Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar la reducción máxima indicada).

⁵ Para mejores resultados se recomienda utilizar las brochas y rodillos Sherwin-Williams

⁶ Para mejores resultados se recomienda utilizar prefiera los equipos Graco®