

FICHA TÉCNICA

PLASTER R UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Pasta para decorar y realizar texturas en muros y cielos previamente aplanados.

USOS RECOMENDADOS

- Decorar muros y cielos de concreto y block de concreto o barro previamente aplanado.
- Crear acabados discretos con apariencia fina como rayados o esponjeados.

VENTAJAS

- Fácil y rápida colocación, se puede aplicar manual o mecánicamente.
- Excelente adherencia, no se agrieta.
- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.
- Contiene fibras de polipropileno que reducen el agrietamiento superficial.

SUPERFICIES ACEPTABLES

- Todo muro previamente aplanado.
- Paneles de yeso y fibrocemento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie de aplicación de estar libre de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con la correcta adhesión. humedezca y limpie por completo la superficie antes de su colocación, asegúrese que la temperatura de la superficie este entre los 4°C y 35°C.



Presentación: 25 kg y 40 kg.
Color: Blanco.

Nota: Se sugiere utilizar un sellador en la superficie de concreto donde será aplicado el material, al utilizar desmoldantes que interfieran con la correcta adhesión, para garantizar su correcto anclaje. Dejar secar en su totalidad el sellador antes de aplicarlo.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura. Antes de la aplicación se deberá remover todo rastro de pintura, aplicar un puente de unión o sellar la superficie.
- No aplique cuando la temperatura sea menor a 4 °C o mayor a 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o con vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico, etc).

APLICACIÓN



1. Asegurarse de tener una superficie previamente aplanada, esta deberá estar libre de sustancias que puedan interferir con una correcta adherencia.



2. Humedecer en su totalidad la superficie a recubrir.



3. En un recipiente, agregue agua limpia.
Saco de 40kg: 8 L
Saco de 25kg: 6 a 6.5L



4. Añada gradualmente el contenido del saco al recipiente, permitiendo que el polvo se mezcle con el agua de manera uniforme.



5. Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea, libre de grumos.



6. Deje que la mezcla repose durante 10 minutos para permitir la activación de los aditivos químicos del producto.



7. Utilizando una llana lisa aplique Plaster R, presionando con firmeza sobre la superficie.



8. Inmediatamente realizar el acabado deseado con esponja o rodillos texturizados.

RENDIMIENTOS

GROSOR O ESPESOR	RENDIMIENTO POR M ² SACO DE 40KG	RENDIMIENTO POR M ² SACO DE 25KG
2mm	14	13
3mm	9.4	8.6
4mm	7	6.6
5mm	5.6	5.2
6mm	4.8	4.4
7mm	3.6	3.2

Nota: Los rendimientos mencionados son aproximados y se proporcionan únicamente con fines de estimación. Es crucial tener en cuenta que estos rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones específicas de la superficie y los métodos de instalación aplicados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	NORMA
Densidad del producto en polvo	1649 kg/m ³	
Densidad de lproducto endurecido	2417 kg/m ³	
Porcentaje de agua mezclado	20%	
PH Mezclado con agua	>12	
Valor de retención del agua	90%	
Tiempo de fraguado vicat	Inicial < 12 horas Final < 24 horas	ASTM C-887
Resistencia mínima a la compresión a 28 días	60 kg/cm ²	
Análisis granulométrico	100% < malla 16	
Porcentaje de cenizas a 450 C	1%	ASTM C-109
Porcentaje de cenizas a 900 C	50%	
Porcentaje de absorción de agua	8%	
Resistencia superficial	Excelente	
Adherencia al sustrato	Excelente	

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.