

FICHA TÉCNICA

BASECOAT UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento base antes de dar el acabado final, para paneles y elementos de poliestireno sobre superficies.

USOS RECOMENDADOS

- Uso interior y exterior.
- Sobre paneles de block, paneles de yeso, ladrillo, barro block, concreto celular, concreto colado, fibrocemento, mampostería y paneles tradicionales.

VENTAJAS

- Excelente adherencia al poliestireno.
- Acabado altamente resistente a golpes o abrasión.
- Al formar parte del sistema de aislamiento, contribuye a reducir el consumo eléctrico.
- Mantiene confortable la temperatura interior.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté libre de polvo, grasas, pinturas, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con el desarrollo de una correcta adhesión.

Presentación: 20 kg.
Color: Blanco y Gris



LIMITACIONES DE USO

- No aplicar BASECOAT UNIBLOCK cuando la temperatura sea menor de 4° C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia. No agregar más agua después del mezclado, ya que esto reduce las propiedades finales del producto.

APLICACIÓN



1. En 6 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de adhesivo BASECOAT UNIBLOCK de 20 kg.



2. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material seco hasta obtener una pasta suave.



3. Deje reposar por un lapso de 10 a 15 minutos.



4. Como adhesivo, coloque BASECOAT UNIBLOCK sobre la parte trasera de la placa de poliestireno en forma de fajas o montículos y ejerza suficiente presión para lograr una buena adherencia del producto.



5. Como recubrimiento de paneles de yeso, fibrocemento o placas de poliestireno, aplique BASECOAT UNIBLOCK con una llana metálica lisa, con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



6. Para dar acabado al recubrimiento espere 20 minutos después de haber aplicado BASECOAT UNIBLOCK, utilizando una llana de esponja realice movimientos circulares sobre el área para obtener el acabado flotado.

RECUBRIMIENTO

- Como adhesivo o recubrimiento sobre placas y molduras de poliestireno, cubre de 4 a 5m por saco de 20 kg.
- Como recubrimiento de molduras de poliestireno (FOAM) con brocha o compresor (semilíquido) cubre de 12 a 13 m por saco de 20kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,300 kg/m ²
Porcentaje de agua	27%
Resistencia a la compresión	150 kg/cm ²
Porcentaje absorción de agua	2 a 4%
Fraguado inicial	3 a 6 horas
Fraguado final	6 a 9 horas
Tiempo de almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.