



ADHESIVO UNIVERSAL

ADHESIVO UNIVERSAL es un adhesivo multiusos fabricado a base de cemento Portland y polímeros de alta adherencia para instalar todo tipo de revestimientos como: porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica, loseta de vidrio, cantera. Puede ser utilizado como piso sobre piso en interior con tráfico ligero.

Presentación: Saco de 20 kg

Rendimiento aproximado: 5m² por saco de 20 kg

USOS Y BENEFICIOS

- Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica, loseta de vidrio, cantera en pisos y muros.
- Sustratos apropiados: Empaste de cemento arena, concreto pulido (curado 28 días), concreto celular, block, barrobloc, ladrillo, paneles de yeso o cemento y piso existente en interiores con tráfico ligero.
- Uso interior y/o exterior en áreas residenciales y comerciales.
- Cumple todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4.
- Mayor tiempo para instalar

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y nivelada, limpia libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pueda interferir con la adhesión.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 5 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de ADHESIVO UNIVERSAL de 20 kg. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material seco hasta obtener una pasta suave. Deje reposar por un lapso de 10 a 15 minutos.

APLICACIÓN

- 1 Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.
- 2 Aplique más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. En la colocación de grandes formatos, porcelanatos o zonas en exterior o tráfico intenso debe aplicar adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme.

- 3 No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierto en 20 minutos. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejo la llana.
- 4 A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule procurando hundir una cuarta capa de espesor de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas y espere 48 horas para aplicar Boquilla Uniblock.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en piso, superficies metálicas, o materiales similares que sean inestables dimensionalmente, no utilice el producto para la instalación de mármol verde, rojo u otros mármoles sencibles a la humedad.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea menor a 8°C o la superficie de instalación esté demasiado caliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco y Gris
Tipo	Polvo
Vida en Recipiente	2 horas
Tiempo Abierto	50 minutos
Resistencia a la Compresión	120 kg/cm ²
Resistencia al Corte	16 kg/cm ²
Tiempo de almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original