



COLOR PARA CEMENTO

COLOR PARA CEMENTO es un pigmento en polvo para dar color integral a morteros, concretos o cualquier producto base cemento, como mosaicos, terrazas, piedras artificiales, adoquines o blocks.

Presentación: Caja de 1 Kg.

Rendimiento aproximado: Se requieren de 2.5 kg a 5 kg de Color para Cemento por cada saco de cemento de 50 kg.

Nota: el rendimiento es aproximado, esta dosificación puede variar dependiendo del color del cemento usado y el tono final deseado.

USOS Y BENEFICIOS

- Para cambiar el color de productos hechos a base de cemento como mosaicos, terrazas, piedras artificiales, adoquines o blocks.
- Durabilidad de Color.
- Uniformidad en tonos.
- Fácil de mezclar.
- Para interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE










Para evitar variaciones en el tono no se debe espolvorear cemento sobre la superficie fresca, se recomienda darle un acabado escobillado, estampado o texturizado; si el acabado es pulido tome precauciones ya que el exceso de allanado puede afectar la apariencia final. También puede mezclarse con pinturas en polvo, de cal o acrílicas.

Se recomienda para un mejor resultado y obtener un curado uniforme utilizar una membrana de curado a base de cera preferentemente del mismo color que se quiera obtener en el mortero o curado a base de cera perfectamente del mismo color que se quiera obtener en el mortero o concreto. No es adecuado curar con aspersión de agua o cubriendo la superficie con papel o plástico.

APLICACIÓN

- 1 Prepare el sustrato de acuerdo al acabado final deseado.
- 2 Agregue COLOR PARA CEMENTO UNIBLOCK de manera intermitente en la mezcladora conteniendo el cemento, el agregado y el agua; después de agregar el color, el tiempo de mezcla debe ser de al menos 10 minutos.
- 3 Aplique la mezcla resultante al sustrato.

COLORES

- | | | |
|---|--|---|
|  Rojo Óxido |  Azul Celeste |  Acuarina |
|  Amarillo Óxido |  Negro |  Rojo Escarlata |
|  Café |  Verde Pradera |  Turquesa |

colores aproximados

LIMITACIONES DE USO

- El color final puede variar debido a las materias primas disponibles en cada localidad incluyendo la tonalidad de cemento, por lo que es recomendable elaborar muestras de color para verificar el tono final que se alcanzará. El color es más oscuro cuando está fresco y va aclarando conforme seca.
- La dosificación de cualquier pigmento normalmente no debe exceder el 10% en peso del cemento. Dosificaciones abajo del 5% en peso del cemento generalmente tiene poco o ningún efecto sobre las propiedades del concreto o mortero. Cantidades mayores pueden aumentar los requisitos de agua en la mezcla, a tal grado que la resistencia a la compresión y a otras propiedades, tales como la resistencia a la abrasión, pueden ser disminuidas.